



Technisches Datenblatt
Qualität 44/742 (Moosgummi-CR)

Eigenschaften	Einheit	Werte
Farbe:		dunkel
Stärke:	mm	2-20
Format:	mm	1000 x 1000
spez. Gewicht:	g/cm ³	0,60 – 1,0
Härte	Grad Shore 00	15 +/- 5
Temperaturbeständigkeit:	°C	+ 110°C (Dauertemperatur) - 40°C
Reißdehnung:	%	450 – 600
Druckverformung nach 53 572 50 % 72 h 23°C 50 % 22 h 70°C	%	ca. 10 ca. 22
Freigaben:		
REACH/ROHS:		Konform, laut Aussage des Materialherstellers
PAK:		

Abweichungen in Porosität und Oberflächenbeschaffenheit sind materialbedingt. Änderungen in chemischer und technologischer Hinsicht behält sich der Materiallieferant vor. Sämtliche Angaben basieren auf durchgeführten Prüfungen. Eine Gewähr für Übereinstimmung dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen kann jedoch nicht übernommen werden. Hierbei handelt es sich nicht um festgelegte Spezifikationswerte. Dieses technische Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.