



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet
Qualität / Quality 82/21/65 CR/SBR

Eigenschaften / Characteristics	Werte / Values
Farbe / Color	schwarz / black
Härte / Hardness	65 +/- 5 Shore A
Dichte / Density	ca. / approx. 1,40 g/cm ³
Reißfestigkeit / Tensile strength	6 N/mm ²
Reißdehnung / Elongation at break	200 %
Ozonbeständigkeit / Resistance to ozone	bedingt beständig / conditionally resistant
Witterungsbeständigkeit / Resistance to weathering	bedingt beständig / conditionally resistant
Ölbeständigkeit / Resistance to oil	nicht beständig / not resistant
Benzinbeständigkeit / Resistance to fuel	nicht beständig / not resistant
Säurenbeständigkeit / Resistance to acids	bedingt beständig / conditionally resistant
Starke Basen / Strong bases	bedingt beständig / conditionally resistant
Verschleißfestigkeit / Resistance to wear	nicht geeignet / not suitable
Einsatztemperaturbereich (Luft) / Application temperature range (air)	min. -30°C (dyn.) max. +70°C kurzzeitig / short-termed +90°C
Druckverformungsrest / Compression set (DIN ISO 815, 22h, 70°C)	40 %
Alterung / Ageing (DIN 53508, 70h, +70°C): - Härte / Hardness - Festigkeit / Stability - Dehnung / Elongation	+7 Shore A -15 % -25 %



Die vorgenannten technischen Daten sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie gelten für das Material im Anlieferungszustand ohne Zusatzbehandlung. Aus ihnen können jedoch bei der Vielzahl der möglichen Einbau- und Betriebsbedingungen nicht in allen Anwendungsfällen verbindliche Schlüsse auf das Verhalten in einer Dichtverbindung gezogen werden. Ein Gewährleistungsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Betriebstemperatur ist von den Medien und Betriebsbedingungen abhängig. In Zweifelsfällen bitten wir um Rückfrage unter genauer Angabe der Betriebsbedingungen. Dieses technische Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.

The above mentioned technical specifications are compiled to the best of one's knowledge. They are valid for the material in the arriving condition without any additional treatment. However the large numbers of the possible insertion- and operating conditions make it impossible to draw obligatory conclusions from the behaviour in a sealing connection for all cases of use. Therefore a claim of guarantee cannot be derived. The operating temperature depends on the medium and the operating conditions. In cases of doubt do not hesitate to contact us, but under a detailed giving of the operating conditions. This technical data sheet is not subject to an updating utility.

Stand / As of 2008-11-18